



Soluções em Escovas Grafites e Eletrodos

Carbon brushes and Graphites Electrodes Solutions

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - GRAFITES EM PÓ :**



**Grafite - EL-500 ULTRA-PURO / EL501 PURO / EL502 Misto**

<b>Carbono (Perda ao Fogo) % mín.</b>	<b>99,8</b>	<b>99,1</b>	<b>96,4</b>
<b>Cinzas % máx.</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,53</b>
<b>Umidade % máx</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,97</b>
<b>Impurezas</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,10</b>
<b>Densidade Aparente- Scott g/pol<sup>3</sup></b>	<b>1,9-2</b>	<b>2,1 – 2,9</b>	<b>3,1 – 3,9</b>

**Embalagens:**

<b>EL 500</b>	<b>Sacos com 25 kg</b>		
<b>EL501</b>	<b>Sacos com 25 Kg</b>	<b>ou :</b>	<b>Sacos Big bag 1000Kg</b>
<b>EL 502</b>	<b>Sacos com 25 Kg</b>	<b>ou :</b>	<b>Sacos big bag 1000 Kg</b>

Joel Morais

CREA 5069351262

Depto Técnico